

# Byggvarudeklaration

## Danogips OSB-skiva



2003-09-11

[Byggvarudeklarationer i Acrobat-format](#)

### Produkt:

Danogips DOSB (OSB3)

### Tillverkare:

Kronopol sp z.o.o.  
Ul. Serbska 56  
PL-68200 Zary

### Leverantör:

Knauf Danogips GmbH  
S-29680 Åhus

### Hänvisning:

Denna byggvarudeklaration är upprättad enligt riktlinjer från Byggsektorns Kretsloppsråd. Genomgående redovisas viktprocent av skivans totala vikt.

### Produktinnehåll

12 mm skiva (volymvikt 640 kg/m<sup>3</sup>)

### Träråvara:

Industri o gallringsvirke av tall från FSC-certifierat skogsbruk.

Halt 87,5%

### Lim, bindemedel:

Ytskikt: Melamin Kauratec 500 BASF

Halt 4,5 %

Mittskikt: PMDI Desmodur BAYER

Halt 1,4 %

Härdare

Halt 0,05 %

Hydrofoberingsmedel, vaxemulsion

Halt 0,3 %

### Andra beståndsdelar:

Vatten

Halt 6,3 %

### Ytbeläggning:

Yta i standard obelagd. Putsad eller oputsad

### Tekniska egenskaper

#### Användningsområde:

Väggar och tak, inomhus

#### Klassificeringar:

DIN 52361, DIN 68763, DIN 1052/1-3 1988-04

Godkännande NO Z-9.1-414 Deutsche Institut für Bautechnik. Övervakningsavtal genom WKI

### Användbarhet

#### Avseende riskklass:

Riskklass 1

Enligt EN 335-1 och 3

#### Avseende klimatklass:

Klimatklass 3

Enligt BKR 99

Fuktklass IU

Enligt DS 413 (MK5.40/1370)

#### Lagring:

Lagras plant

Enligt hanteringsanvisning för träskivor.

#### Hantering, montering

Enligt Danogips anvisningar.

### Miljöegenskaper

#### Kemisk emission:

Formaldehydklass E1  
(Krav =< 0,13 ppm)

Uppfyller med stor marginal kraven. Understiger E1- normen med 50% WKI B1242/97 och B1243/97 Uppfyller kraven enligt Kemikalieinspektionen KIFS 1993:3 och tyska Chem Verbots V.

#### Perforatorvärde:

3,1 - 4,4 mg HCHO  
(Krav=< 10,0 mg / 100g)

### Distribution

#### Emballage:

Paket är försedda med underlägg och plastade Danogips är med i REPA-registret

### Restprodukthantering

#### Återanvändning:

Produkten kan återanvändas t ex som inre skiva i ny vägg.

#### Energiutvinning

Restprodukter som ej kan återanvändas

### Kvalitetssäkring

#### Produktion:

Produktionen sker enligt och uppfyller kraven enligt Europastandard EN 300 . Nordisk standard NKB Report no 49.

Övervakningsavtal finns med WKI. (Wilhelm-Klauditz- Institut Holzforschung, Braunschweig, D.)