

Knauf Danogips Gipsputs kräver inget särskilt typ av rengöring!

Var uppmärksam att synliga skador på stålglättad gipsputs efter reparation alltid kommer att vara synlig i någon grad! Det är därför nödvändigt att ta ställning innan man reparerar. Vill man att skadan är synlig som skada eller om det är en form av reparation.

Om du vill reparera, kamouflerar man skadan genom en hel ytbehandling. Då rekommenderas här en "öppet" yta, så gipsputsens karakteristiska egenskaper med att ta upp fukt och släppa fukt inte äventyras. Ett förslag är då att använda en Silikatbehandling.

Allmän rengöring:

Stålglättade ytor rengörs enkelt genom att torka av med en fuktig trasa. Om det gäller mycket dammiga ytor eller ytor med vitt stoft av gips från väggen, kan det med fördel användas en hårt urvriden frottéhandduk med vilken ytan torkas upprepade gånger.

Vid annan beläggning på ytan, rekommenderas att rådgöra med leverantören av den aktuella ytbeläggningen.

Rengöring:

Normalt utförs den enl. Beskrivningen ovan i "Allmän rengöring". Finns det märken som inte kan tas bort på det sättet kan man prova med ett finkornigt sandpapper, ju finare - ju färre "Scratch" i ytan av gipsputsen.

Små spikhål, skruvhål etc. kan kamoufleras genom utfyllning med gipsputs av samma typ som den befintliga, använd dig t ex av en liten pensel för att nå en yta som stämmer väl överens med det omgivande ytan.

Finns det några efterföljande ytbehandlingar såsom färg, tapet eller väv. Bör man naturligtvis rådgöra leverantören av detta.

Reparation av mindre skador:

Vid reparation av stålglättade ytor kan små repor och fläckar som inte elimineras genom regelbunden rengöring, vanligtvis poleras bort med ett fint sandpapper (t ex korn 180). Om ytan har blivit behandlad med silikat, rekommenderas det att du utför reparationer med samma typ av gipsputs – som ursprungligen användes.

Vid mindre reparationer av väggarna, där efterföljande behandling utförts som traditionell målningsbehandling. Rekommenderar vi att använda någon av våra reparationsgips, kontakta Knauf Danogips tekniska avdelning för vägledning om vilken produkt ska användas.

Produkt/arbetsmetod är beroende av storleken på ytan och ytbehandlingen. Efterföljande reparationer av ytor som är målade eller tapetserade och slutbehandlade - bör du rådgöra med leverantören av dessa produkter.

Reparation av större skador:

Det rekommenderas här att alltid rådgöra med Knauf Danogips tekniska avdelning innan påbörjan av reparationer.

Generellt utförs reparationer med samma typ av gipsputs som den ursprungliga, är det stålglättade väggar med höga krav på utseende, bör hela den skadade väggen restaureras, eller så kan du välja att gå till de befintliga avgränsningarna - som t.ex. dörröppning, öppningar fönster eller liknande.

För att säkerställa en god vidhäftning till underlaget kan det varal praktiskt att grunda med t ex Knauf Betokontakt eller "riva upp" ytan som ska repareras. Normalt kan det också användas spackel, (t ex Knauf F2F), för väggar med efterföljande behandlingar.

Allmänt:

För produkter som levereras av Knauf Danogips skall våra datablad som beskriver materialet och dess användning följas. Därutöver skall allmänna byggtekniska regler följas.

Övrigt: Kontakta Knauf Danogips tekniska avdelning för råd och vägledning, i för efterföljande reparationer.

Bilaga 1.(2)

Åtgärd: _____

Byggnadsdel: Putsade ytor (*gipsputs*).

Omfattning / Byggdel: _____ m²

_____ m²

Leverantör: Knauf Danogips GmbH
296 80 Åhus
Tel. 044-28 78 00
www.knaufdanogips.se

Inköpsställe: _____

Entreprenör: _____

Material: _____

Mängd / antal(*total*): _____ m²

Översyn:

Underhåll:

Ved reparationer hänvisas till underhållsbladet från Knauf Danogips GmbH.

Intygande av ovanstående text:

Datum

Underskrift / företag

