

Utgivningsdag:  
2008-01-16

Produktnamn:  
Weather Board

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget		
Produktnamn	Weather Board	
Användning	Vindskyddsskiva	
	Tillverkare Knauf Gips KG	Leverantör KnaufDanogips GmbH
Adress		-
Postadress		296 80 Åhus
Telefon		044-28 95 00
Fax		044-28 95 90
Kontaktperson		Teknisk support
Nödtelefonnummer		-

## 2. Farliga egenskaper

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

## 3. Sammansättning / information om beståndsdelar

Nr	Ingrediensnamn	CAS-nummer	Eg-nummer	Konc.(vikt %)	Faroklass/Anm.
1	Kalciumsulfat, dihydrat	10101-41-4		75-100	
2	Glasfiber			2,5-10	
3	Silikon			<1	

## 4. Åtgärder vid första hjälpen

### Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten och smörj med hudsalva.

### Ögonkontakt

Skölj med vatten.

### Förtäring

Drick vatten.

### Inandning

Sök frisk luft.

### Generellt

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten kan inte brinna.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### Rengöringsanvisningar

Använd dammsugare. Damm behandlas som industriavfall.

## 7. Hantering och lagring

### Hantering

Undvik hudkontakt och inandning av damm. Täta skyddshandskar och tät klädsel skall användas. Tvätta händerna före raster och efter arbetet, använd ev. hudsalva. Undvik att sprida damm. Byt klädsel efter hantering för att undvika dammspridning och ytterligare hudkontakt.

# Säkerhetsdatablad



Utgivningsdag:  
2008-01-16

Produktnamn:  
Weather Board

## Lagring

Produkten förvaras inomhus på ett torrt och jämnt underlag.

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Vid risk för dammutveckling vid mekanisk bearbetning skall dammsug användas. Om detta inte är möjligt används andningsskydd med filter klass P2.

Damm, oorganiskt respirabelt: 5 mg/m<sup>3</sup>.  
Fibrer, syntetiska oorganiska: 1 fiber/ml

Vid risk för hudkontakt används skyddshandskar och tät klädsel. Var noga med att dessa sluter tät vid handleder och i linningen vid halsen. Klädsel av typ bävernylon eller plastad engångsklädsel med en tät yta som är enkel att dammsuga av.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper



Utseende	Skiva
Färg	Gipskärna: Vit. Väv: Ljusgrå.
Lukt	Luktfri
Löslighet	Vatten: ca 2g/l (CaSO <sub>4</sub> x 2H <sub>2</sub> O) vid 20 °C
Densitet [kg/m <sup>3</sup> ]	800
pH	9-10 (endast i lösning)

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Vid uppvärmning avges vatten.

## 11. Toxikologisk information

### Inandning

Damm kan irritera luftvägarna.

### Hudkontakt

Damm från produkten kan verka uttorkande och irritera huden.

### Ögonkontakt

Kan verka irriterande.

### Förtäring

-

### Långvarig exponering

-

## 12. Ekologisk information

-

## 13. Avfallshantering

Produkten behandlas som normalt industriavfall i enlighet med regler från lokala myndigheter.

## 14. Transportinformation

Ej farligt gods.

## 15. Gällande föreskrifter

Alla som arbetar med Weather Board skall läsa detta säkerhetsdatablad. Inga krav på särskild utbildning.

## 16. Annan information