

Underhåll av Knauf Danogips dekorationsputs/ytputs.

Det rekommenderas att fasaderna besiktigas minst vartannat år för att kontrollera tecken på skador. Skador i puts-skiktet som upptäckts under inspektion eller under hand åtgärdas omedelbart, så att den underliggande konstruktionen inte tar skada.

Annat underhåll är beroende av åldrande och på vad som accepteras utseendemässigt.

Eventuell övermålning skall utföras med Knauf Danogips Siliconharts EG Färg eller annan fasadfärg som Knauf Danogips har rekommenderat.

Reparation av mindre skador:

Befintlig ytputs och eventuellt underliggande putslager avlägsnas med försiktighet i och runt det skadade området. Kontrollera att armeringen inte skadats. (Om det hänt, se avsnitt Reparation av större skador).

Härefter byggs armeringsbruket och den avslutande ytputsen på nytt, med mål att efterlikna den omgivande putsen så bra som möjligt.

Därefter kan ytan avslutas med Knauf Danogips Siliconharts EG Färg eller annan fasadfärg som Knauf Danogips rekommenderar.

Det kan vara nödvändigt att måla hela ytan för att slippa nyansskillnader efter lagningar på fasaden.

Reparation av större skador:

Större skador repareras i princip på samma sätt som beskrivs för mindre skador, men den skadade armeringen skall skäras bort. Det är viktigt att mellan ny och befintlig armering ha ett överlapp av min. 100 mm.

Är putsbäraren Aquapanel skall den skadade skivdelen ersättas med ny. Därefter kan konstruktionen byggas upp på nytt enligt den allmänna installationsanvisningen.

Rengöring av fasad:

Fasaderna kan rengöras genom en lätt högtryckstvättning med ett maximalt tryck på 30 bar. Vi rekommenderar att du kontaktar Knauf Danogips för råd om korrekt utförd rengöring.

Påväxt av alger och mossa:

Fasaderna kan rengöras genom en försiktig högtryckstvättning med ett maximalt tryck på 30 bar. Knauf Danogips rekommenderar användning av Knauf Algizid (alg / mossa borttagare), som appliceras som rengöring. Efter rengöring kan impregneringen Finol appliceras.

När andra likvärdiga produkter används avsedda för rengöring av alger på utvändigt putsade ytor är det viktigt att noggrant följa tillverkarens riktlinjer och anvisningar.

Grunden för påväxt är att fukt binds i putsens struktur och att fuktigheten i fasadens yta blir så hög att mikroorganismer får fäste. Är mikroorganismerna utan vatten, ljus, koldioxid, mineralsalter och näringsämnen är en förutsättning för påväxt stoppad. Påväxt uppstår vanligen på norra sidan där solen inte torkar upp fasaden eller i samband med planteringar som står nära fasaden. Närområde vid våtmarker, kärr,

djurhållning etc. kan ha påverkan på förekomster av alger och mossor.
För högre säkerhet mot påväxt är en målning av hela fasaden med Knauf EG färg att rekommendera.

Sanering av klotter:

Fasaderna rengörs med högtryckstvätt med ett maximalt tryck på 30 bar. Använd vid behov ett mildt rengöringsmedel.

Innan du rengör fasaden rekommenderas det att utföra ett test för att säkerställa att graffiti inte tränger in i ytputsens eller färgens.

Innan rengöring är det lämpligt att alltid rådgöra med specialister/klottersanerare som också kan ge råd om möjligheterna för framtida skydd mot skador.

Allmänt:

Det rekommenderas att innan reparation kontakta den lokala säljaren som kan ge råd och vägleda den efterföljande reparationen.

Övrigt:

För produkter som levereras av Knauf Danogips skall våra produktblad som beskriver användningsområde följas.

Bilag 1.(2)

Åtgärd: _____

Byggnadsdel: Putsade ytor (*ytputs*).

Omfattning / Byggnadsdel: _____ m²

_____ m²

Leverantör: Knauf Danogips GmbH
296 80 Åhus
Tel. 044-28 78 00
www.knaufdanogips.se

Inköpsställe: _____

Entreprenör: _____

Material: _____

Mängd / antal (*total*): _____ m²

Eftersyn:

Det rekommenderas att fasaderna besiktigas minst vartannat år för att kontrollera tecken på skador. Undersökningsmetoder som bör användas för att kontrollera om putsen har skador kan vara att knacka på putsytan (skall ge ett enhetligt ljud), okulär inspektion efter skador, sprickor, etc.

Detta gäller också om du noterar missfärgning på grund av fuktinträngningar. Den skada som kan uppkomma till följd av fukt är frostsprängningar, missfärgning, saltutfällningar, fuktskador och alger/moss beläggningar.

Underhåll:

Vid reparationer hänvisas till underhållsbladet för Knauf Danogips GmbH.

Intygande av ovanstående text:

Datum

Underskrift / företag

